

ADHÉSIF MEMBRANE 4533 (1/5)

DESCRIPTION

PROTAN SB4533 est un adhésif de contact spécialement conçu pour le collage horizontal et vertical des membranes de toiture à dos lisse en PVC sur divers substrats préparés de manière appropriée, tels que des isolants et des panneaux de recouvrement, des substrats en bois, des tôles d'acier et du béton léger pour les systèmes de toiture à couche adhésive (AARS). Idéal pour les rebords verticaux, les solins muraux et autres détails de surface.

CARACTÉRISTIQUES

Base de solvant

Faible COV

Résistant aux intempéries

Résistant au plastifiant



PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi jusqu'à consistance uniforme.

Aucune dilution nécessaire. La surface doit être stable, linéaire, propre, sèche et exempte de contaminants. Les dépressions supérieures à 6 mm (¼") doivent être atténuées avec du matériel de réparation approuvé. Appliquer lorsque la température ambiante et la température du substrat sont de -20°C et en hausse.

APPLICATION

Étendre la membrane en position sans adhésif. Replier vers un endroit qui peut être collé entre 10 et 20 minutes. À l'aide d'une brosse douce ou d'un rouleau à poils moyens résistant aux solvants, appliquez une couche uniforme de l'adhésif sur les deux surfaces (le haut du substrat et l'endos de la membrane) sur des longueurs gérables comme suit : Appliquer SB4533 sur le support et laisser sécher jusqu'à ce que le film ne soit plus collant (sans que l'adhésif ne soit transféré au doigt lorsqu'il est touché); puis appliquer SB4533 sur la membrane et laisser devenir collant au toucher (produisant des filets). NE PAS LAISSER L'ADHÉSIF SÉCHER COMPLÈTEMENT SUR LA MEMBRANE. Placer la membrane dans la position exacte sur l'autre surface et les joindre soigneusement. Éviter les plis et les poches d'air. À l'aide d'un rouleau de métal ou d'un balai rigide, appliquer une pression ferme sur toute la surface couverte, en partant du centre vers les bords. Rouler l'installation terminée dans deux directions à 90° angles l'un de l'autre.

ADHESIF MEMBRANE 4533 (2/5)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	1,200 - 1,800 cps (4/20 rpm/25°C)
Solides	22 - 26 %
Couleur	Naturel
Odeur	Kétone à l'état mouillé Sans odeur lorsque sec
Poids spécifique	0.86
Temps de séchage (la basse température et haute humidité augmentent le temps de séchage)	Temps de travail: 5 - 20 minutes Durcissement: 7 jours
COV	195 g/L
Point éclair	-20°C
Température d'application	-20°C à 35°C
Température de service	-29°C à 49°C
Résistance aux intempéries	Excellent (lorsque sec)

POUVOIR COUVRANT

1 Litre couvre approximativement 3 m² (120 p.c./gallon d'aire de surface ou 60 p.c. de surface collée).

Remarque: les rendements indiqués sont basés sur des calculs théoriques à des fins de comparaison et peuvent varier en fonction des conditions particulières du chantier. Les surfaces et les substrats poreux peuvent nécessiter plus d'adhésif que le taux de couverture typique.

ATTENTION

Se reporter aux recommandations du fabricant de la membrane pour des instructions d'installation détaillées. Respecter toutes les exigences du code du bâtiment. Ne pas utiliser pour l'épissure. N'appliqué pas d'adhésif près des joints ou des épissures où une soudeuse à air chaud sera utilisée. La force d'adhérence augmentera avec le vieillissement; attendre jusqu'à une semaine pour une cure complète.

NETTOYAGE

Nettoyer les mains et les outils immédiatement après utilisation avec du toluène.

ADHESIF MEMBRANE 4533 (3/5)

EMBALLAGE

Code de l'item	Format	Unités par Carton	Unités par rangée	Unités par palette
SB4533-378	3.78 L	2	36	180
SB4533-189M	18.9 L	1	16	48

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable à -10°C. Éviter les cycles de congélation / dégel prolongés ou répétés. Si le produit gèle, laisser décongeler à la température ambiante et bien remuer avant de l'utiliser.

Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS).

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert. Une utilisation immédiate et complète dans les 48 heures est recommandée à l'ouverture. Remettre le couvercle en place lorsque vous ne l'utilisez pas. Les adhésifs dont la couleur ou la viscosité ont changé peuvent ne plus être utilisables.

CODE DE FABRICATION

Le code de fabrication (numéro de cuvée) est estampillé sur le couvercle ou le panneau de côté du contenant. Le code consiste en 6 chiffres.

1^{er} et 2^{ème} chiffres = derniers 2 chiffres de l'année de production.

3^{ème} et 4^{ème} chiffres = correspond au mois de production.

5^{ème} et 6^{ème} chiffres = numéro séquentiel de cuvée en commençant par 01 au 1^{er} jour du mois de production.

Exemple: 181215

1^{er} et 2^{ème} chiffres = 18 = 2018

3^{ème} et 4^{ème} chiffres = 12 = décembre

5^{ème} et 6^{ème} chiffres = 15 = 15^{ème} cuvée produit en décembre

ADHESIF MEMBRANE 4533 (4/5)

ÉLIMINATION

Consulter votre municipalité pour disposer du contenant et du contenu en accord avec les réglementations environnementales.

ENVIRONNEMENT

Ce produit peut être utilisé dans les juridictions limitant la teneur en COV (composés organiques volatils) de l'adhésif de toiture monocouche à un maximum de 250 g/L. * Ce produit ne contient aucune urée formaldéhyde ajoutée. L'usage de ce produit peut contribuer à l'obtention de crédits LEED.

PRÉCAUTIONS

CONTENU NOCIF. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Porter un masque. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet pouvant produisant des étincelles, tel un moteur électrique. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Utilisez un outil comme un tournevis pour ouvrir le contenant. Refermer le contenant après chaque utilisation.
Premiers soins: Contient Acétone et Toluène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.
SE RÉFÉRER A LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.

GARANTIE

L'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors du contrôle du fabricant; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.

ADHESIF MEMBRANE 4533 (5/5)

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Notre personnel est disponible pour aider les acheteurs à obtenir les meilleurs résultats de nos produits. Les recommandations sont basées sur des tests et des informations considérées comme fiables. Cependant, puisque nous n'avons aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés vers, entreposés, manipulés, utilisés par les acheteurs, toutes les recommandations et les ventes sont réalisées à la condition que nous ne serons pas tenus pour responsables d'éventuels dommages résultant de leur utilisation. Aucun de nos représentants a le pouvoir de déroger ou de modifier cette disposition.

DATE DE REVISION

Septembre 2019