

ADHESIF À BASE D'EAU 2586 (1/3)

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'adhésif 2586 est une colle latex à base d'eau spécialement conçue pour le collage horizontal des membranes de toiture à dos lisse sur divers substrats préparés de manière appropriée, tels que des isolants et des panneaux de recouvrement, des substrats en bois, des tôles d'acier et du béton léger pour les systèmes de toiture à couche adhésive (AARS).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Faible COV

Application de pose humide sur un côté

Haut pouvoir collant

Résistant aux intempéries

PRÉPARATION

Bien mélanger avant l'emploi jusqu'à consistance uniforme. Aucune dilution nécessaire. La surface doit être stable, linéaire, propre, sèche et exempte de contaminants. Les dépressions supérieures à 6 mm (¼") doivent être atténuées avec du matériel de réparation approuvé. Appliquer lorsque la température ambiante et la température du substrat sont de 10°C et en hausse.

APPLICATION

Étendre la membrane en position sans adhésif. À partir des bords, replier la membrane juste au-delà de sa moitié. À l'aide d'un rouleau à polir moyens appliquer une couche uniforme de l'adhésif sur la surface à recouvrir. Placer la membrane sur la colle pour permettre le transfert complet de l'adhésif au dos de la membrane. Éviter les plis et les poches d'air. Après l'installation complétée, utiliser un rouleau en métal 3 sections de 75 lb, en travaillant du centre vers les bords appliquer une pression ferme sur toute la surface dans les deux directions à angle de 90° l'un de l'autre. Minutieusement, les bords peuvent être coupés pour la finition immédiatement.

Sur les détails de surfaces verticales, utiliser l'adhésif pour membranes PROTAN 4533 (base de solvant).

ADHESIF À BASE D'EAU 2586 (2/3)**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

Viscosité	7000 cp
Solides	58 %
Couleur	Blanc
Odeur	inodore
Poids spécifique	1.08
Temps de séchage (la basse température et haute humidité augmentent le temps de séchage)	Temps de travail: 30 - 45 minutes, 48 heures pour cure complète
PH	4.5
Densité	9/lb-Masse
Température d'application	10°C to 35°C
Température de service	-29°C to 49°C
Résistance aux intempéries	Excellent (lorsque sec)

POUVOIR COUVRANT

19.5 Litres couvre approximativement 350 pi.ca

Les surfaces et les substrats poreux peuvent nécessiter plus d'adhésif que le taux de couverture typique.

SÉCURITAIRE

Produit inflammable

ADHESIF À BASE D'EAU 2586 (3/3)

AVANTAGE

Longévité sans dégradation et plus économique à l'installation en vertu d'une simple installation.

NETTOYAGE

Nettoyer les mains et les outils immédiatement après à l'eau tiède.

ENTREPOSAGE

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec entre 10° et 35°C. Garder le contenant fermé entre les usages. Protéger du gel. Le produit est stable à -10°C durant le transit.

DURÉE DE VIE

La durée de conservation est de 18 mois à la température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert.

